

## SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller sowie den aktuellen technischen Merkblättern (z.B. „Verputzen von Mauerwerk und Beton“).



# klimate<sup>®</sup>therm

Außenwand		Außenputz			
Wärmeleitzahl	Rohdichte	Sockelputz	Unterputz	Oberputz <sup>(3)</sup>	Anstrich
(W/mK)	(kg/dm <sup>3</sup> )				
Außenwände aus Planziegel*		Deisendorfer Klimatherm			
0,08 – 0,10 <sup>(1)</sup>	0,6 – 0,65	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69 <sup>(2)</sup> , SL 67 <sup>(2)</sup> , MPA 40 S <sup>(2)</sup>	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme
0,11 – 0,13 <sup>(1)</sup>	0,6 – 0,8	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69, SL 67, MPA 40 S	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 <sup>(1)</sup>	≥ 0,7	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69, SL 67, MPA 40 S, LL 66	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme
Außenwände aus Blockziegel		Deisendorfer Klimatherm			
0,08 – 0,10 <sup>(1)</sup>	0,6 – 0,65	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69 <sup>(2)</sup> , SL 67 <sup>(2)</sup> , MPA 40 S <sup>(2)</sup>	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme
0,11 – 0,13 <sup>(1)</sup>	0,6 – 0,8	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69, SL 67, MPA 40 S	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 <sup>(1)</sup>	≥ 0,7	LS 62, MPS 60 S	FL 68, MP 69, SL 67, MPA 40 S, LL 66	Alle BaumitBayosan Oberputze mineralisch und pastös	Alle BaumitBayosan Anstrichsysteme

\* Empfohlene Ausführung des Mauerwerks mit ZP 99 (Tauchen, Rollen, Deckeln).

<sup>(1)</sup> Keine Einschränkung! Bei starker Durchfeuchtung des Mauerwerks, und / oder stark bewitterter Fassade wird die Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage empfohlen.

<sup>(2)</sup> Allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage.

<sup>(3)</sup> Keine Einschränkung bei Oberputzkörnung ≥ 0,2 mm, bei Oberputzkörnung < 2,0 mm allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage.

**Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.**

Ziegelwerk OTT-Deisendorf GmbH  
88662 Überlingen-Deisendorf  
Telefon 0 75 51 / 6 22 14