

SICHERHEIT IM SYSTEM

klimatehm[®]

& KNAUF

Gips

M
MARMORIT

Die zielgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- & Ziegelsysteme

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und Technischen Blättern sowie den Technischen Unterlagen der Verbände wie z.B. Aussenputz auf Ziegelmauerwerk und den Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton (IWM)

Wände aus Planziegel		Putzsysteme auf Deisendorfer Klimatherm			
Rohdichte (kg/dm ³)	Wärmeleitzaahl (W/m·K)	Unterputz	Sockelputz	Oberputz	Anstrich
0,60 - 0,65	0,08 - 010	SUPER LUPP ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL
0,60 - 0,80	0,11- 013	SUPER LUPP ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL
≥ 0,70	≥ 0,14	SUPER LUPP LUP 222 ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP UP 210	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL
Wände aus Blockziegel		Putzsysteme auf Deisendorfer Klimatherm			
0,60 - 0,65	0,08 - 010	SUPER LUPP LUP 222 ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL
0,60 - 0,80	0,11- 013	SUPER LUPP LUP 222 ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL
≥ 0,70	≥ 0,14	SUPER LUPP LUP 222 ROTKALK GRUND	SOCKEL LUP UP 210	Körnungen: mineralisch ≥ 3 mm und pastös ≥ 2 mm	Siliconharz-EG-Farbe AUTOL

Bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk, und/oder stark bewitterten Fassaden sowie bei Verwendung von Oberputzen mit einer Körnung < 2 mm (gemäß DIN 18350, VOB Teil C, < 3 mm) und verbürsteten Strukturen wird die Ausführung des Unterputzes mit einer zusätzlichen Gewebearmierung empfohlen. Ein normgerechtes Mauerwerk wird vorausgesetzt.

Die Sicherheit vor Putzrissen kann durch die Verwendung eines speziellen Leichtunterputzes erhöht werden. Bei Unregelmäßigkeiten im Putzgrund auf einer Fläche < 20 % kann das Armiergewebe in den Unterputz eingebettet werden, bei Abweichungen > 20 % wird eine Gewebearmierung empfohlen. Der Hellbezugswert 20 sollte nicht unterschritten werden.

Knauf Marmorit GmbH, Putz- und Fassaden-Systeme, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Regionales Marktmanagement TR 06/2008

Ziegelwerk OTT - Deisendorf GmbH, 88662 Überlingen - Deisendorf, Telefon (00 49) 75 51 / 6 22 14